

## Crestabond M1-05

schwarzer Universalklebstoff, Mischungsverhältnis 10:1, schnelle Aushärtungszeit

Crestabond M1-05 ist ein universell einsetzbarer MMA (Methylmethacrylat) Klebstoff mit einer Verarbeitungszeit von 1 - 2 Minuten.

Der Klebstoff ist sowohl inkl. Härter in Patronen (ready-to-use) für entsprechende Pistolen als auch in 30L-Eimer und 200L-Fässer für Dosieranlagen lieferbar.

### Kein Primer

Die Klebstoffe der Crestabond-Serie können ohne Haftprimer direkt auf das Substrat aufgetragen werden. Die Oberfläche muss lediglich von offensichtlicher Verunreinigung wie Fett, Oxidation und andere Kontaminationen gereinigt werden.

### Haftung

- GFK
- Edelstahl
- Aluminium
- pulverbeschichteter Stahl
- kalt gewalzter Stahl
- ABS
- Acryl
- Polycarbonat
- PVC



## Eigenschaften

Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Mischungsverhältnis	10:1
Viskosität	100.000 - 140.000 cP
Verarbeitungszeit	4 - 7 Minuten
Aushärtezeit	12 - 18 Minuten
Zugfestigkeit	16 - 20 Mpa
Zugmodul	600 - 1000 Mpa
Zugdehnung	80 - 100 %
Lückenfüllung	1 - 15 mm

Haftung
GFK
Edelstahl
Aluminium
Pulverbeschichteter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
ABS
Acryl
Polycarbonat
PVC