# Crestabond M1-10

schwarzer Universalklebstoff, Mischungsverhältnis 10:1

Crestabond M1-10 ist ein universell einsetzbarer MMA (Methylmethacrylat) Klebstoff mit einer Verarbeitungszeit von 1 - 2 Minuten.

Der Klebstoff ist sowohl inkl. Härter in Patronen (ready-to-use) für entsprechende Pistolen als auch in 30L-Eimer und 200L-Fässer für Dosieranlagen lieferbar.

## Kein Primer

Die Klebstoffe der Crestabond-Serie können ohne Haftprimer direkt auf das Substrat aufgetragen werden. Die Oberfläche muss lediglich von offensichtlicher Verunreinigung wie Fett, Oxidation und andere Kontaminierungenn gereinigt werden.

## Haftung

- GFK
- Edelstahl
- Aluminium
- pulverbeschichteter Stahl
- kalt gewalzter Stahl
- ABS
- Acryl
- Polycarbonat
- PVC




**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

## Eigenschaften

| Eigenschaften | |
|---|---|
| **Farbe** | Schwarz |
| **Mischungsverhältnis** | 10:1 |
| **Viskosität** | 100.000 -140.000 cP |
| **Verarbeitungszeit** | 8 - 12 Minuten |
| **Aushärtezeit** | 16 - 23 Minuten |
| **Zugfestigkeit** | 16 - 20 Mpa |
| **Zugmodul** | 600 - 1000 Mpa |
| **Zugdehnung** | 80 - 100 % |
| **Lückenfüllung** | 1 - 15 mm |

| Haftung |
|---|
| **GFK** |
| **Edelstahl** |
| **Aluminium** |
| **Pulverbeschichteter Stahl** |
| **Kalt gewalzter Stahl** |
| **ABS** |
| **Acryl** |
| **Polycarbonat** |
| **PVC** |

**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de