

## Crestabond M7-05

cremefarbener Universalklebstoff, Mischungsverhältnis 1:1, haftet auf verzinkten Oberflächen

Crestabond M7-05 ist ein universell einsetzbarer MMA (Methylmethacrylat) Klebstoff mit einer Verarbeitungszeit von 4 - 7 Minuten.

Der Klebstoff ist sowohl inkl. Härter in Patronen (ready-to-use) für entsprechende Pistolen als auch in 30L-Eimer und 200L-Fässer für Dosieranlagen lieferbar.

### Kein Primer

Die Klebstoffe der Crestabond-Serie können ohne Haftprimer direkt auf das Substrat aufgetragen werden. Die Oberfläche muss lediglich von offensichtlicher Verunreinigung wie Fett, Oxidation und andere Kontaminationen gereinigt werden.

### Haftung

- GFK
- Edelstahl
- Aluminium
- pulverbeschichteter Stahl
- kalt gewalzter Stahl
- verzinkte Oberflächen
- ABS
- Acryl
- Polycarbonat
- PVC



## Eigenschaften

Eigenschaften	
Farbe	Cremerfarben
Mischungsverhältnis	1:1
Viskosität	30.000 - 70.000 cP
Verarbeitungszeit	4 - 7 Minuten
Aushärtezeit	18 - 22 Minuten
Zugfestigkeit	22 - 25 Mpa
Zugmodul	1200 - 1600 Mpa
Zugdehnung	25 - 30 %
Lückenfüllung	1 - 5 mm

Haftung
GFK
Edelstahl
Aluminium
Pulverbeschichteter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
Verzinkte Oberflächen
ABS
Acryl
Polycarbonat
PVC