Prokol MegaGrip H

harte, rutschhemmende Polyurea-Beschichtung für Ladeflächen gemäß VDI 2700 - Blatt 14

Beschreibung

Prokol MegaGrip S ist ein aromatisches Polyurea, das für die Beschichtung von Ladeböden entwickelt wurde. Durch seine speziellen Eigenschaften erfüllt es die Anforderungen der VDI 2700.

Don t waste your time

Zeit sparen und sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Gerade in der Zeit von Just-In-Time eine tägliche Herausforderung. Ware muss schnell verladen und dabei rutschfest verzurrt werden.

Das Verladen kann man sich nicht ersparen. Aber die Transportsicherung in Form von Spanngurten, Antirutsch-Matten und Sperrstangen. Mit Prokol Megagrip S erhält man einen Antirutschboden, der den Einsatz dieser Sicherungsmittel deutlich verringert. Sowohl Holzpaletten als auch Gitterboxen weisen auf Prokol MegaGrip S einen so hohen Reibwert auf, dass Sie nur noch gegen Kippen oder Rollen gesichert werden müssen.

Sicherheit

- keine Schulung, kein Vergessen, kein Diebstahl
- deutsches Zertifikat der DEKRA gemäß VDI 2700 - Blatt 14
- Gleitreibwert von bis zu 0,90 µ

Zeit & Kosten sparen

- weniger Sicherungsmittel
- weniger Zeitaufwand

langlebig & beständig

- Polyurea-Eigenschaften machen die Beschichtung äußerst langlebig
- beständig gegen Abrieb, Druck, Kratzer, Temperatur, Witterung, etc.

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Polyurea
Verbindung	Aromat
Bruchdehnung DIN 53504	360 %
Zugfestigkeit DIN 53504	20 N/mm²
Shore-Härte A DIN 53505, ASTM D2240	93
Shore-Härte D DIN 53505, ASTM D2240	49
Abriebfestigkeit Taber (1000/1000/CS18)	15 mg
Reaktionszeit	5 Sek.
TG-Punkt	-3 °C

Gebinde
Set à 40,00 kg
Set à 452,00 kg

Eigenschaften
weich
elastisch & flexibel
schnell trocknend
mechanisch Beständig

Zertifikat/Norm/Prüfung
Antirutschboden gemäß VDI 2700

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de