

## Rocapox EP Primer GV-M TX

lösungsmittelfreie Grundierung auf Basis von Epoxidharz mit feuchtigkeitstoleranten Eigenschaften

### Beschreibung und Anwendung:

Rocapox EP Primer GV-M TX ist eine lösungsmittelfreie, transparente 2-Komponentengrundierung auf Basis einer Epoxydharzkomination speziell für mineralische Untergründe. Die Grundierung enthält einen speziellen Zusatz, der die Haftung stark fördert und die Grundierung einigermaßen feuchtigkeitstolerant macht.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung kann diese Grundierung den mineralischen Untergrund in vielen Fällen sofort verschließen und so Luftaustritte verhindern. Dadurch ist das Aufbringen einer Kratzspachtelung oder einer 2. Lage Grundierung meistens nicht mehr erforderlich.

Sollte eine Kratzspachtelung dennoch benötigt werden, kann Rocapox EP Grundierung GV-M TX ebenfalls als Kratzspachtelung verwendet werden. Dabei wird dem bereits gemischten Material ein Zusatzstoff beigelegt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Epoxidharz
<b>Lösungsmittelhaltig</b>	Nein
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Komponenten</b>	2
<b>Verbrauch</b>	350 - 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungszeit</b> bei 20 °C	30 Min.
<b>Überschichtbarkeitsfenster</b> bei 20 °C	18 Std.
<b>Mechanisch Belastbar</b> bei 20 °C	72 Std.
<b>Begehbar</b> bei 20 °C	6 Std.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	12 - 30 °C

### Untergrund

feuchte, mineralische Untergründe wie Kellerwände oder Mauerwerk

### Gebinde

Set à 5,00 kg

Set à 10,00 kg

### Verarbeitung

Verstreichen per Pinsel, Fell- oder Großflächenroller