Rocapox EP Screed

zweikomponentige Verlaufsmasse auf Epoxidharzbasis

Beschreibung

Rocapox EP Screed ist eine zweikomponentige, lösungsmittelfreie Verlaufsmasse auf Basis von Epoxidharz. Sie kann sowohl als Estrichersatz als auch zur Grundierung mineralischer Oberflächen eingesetzt werden.

Rocapox EP Screed eignet sich besonders als Grundierung / Estrich unter Beschichtungen der Rocapox- und Rocathaan-Serien.

Rocapox EP Screed ist ebenfalls in einer TX-Version mit einem speziellen Zusatz lieferbar, der die Haftung stark fördert und die Verlaufsmasse einigermaßen feuchtigkeitstolerant macht.

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Epoxidharz
Lösungsmittelhaltig	Nein
Komponenten	2
Verbrauch	0,5 - 1,30 g/m²
Mischungsverhältnis	880 : 120 gr.
Verarbeitungszeit bei 20 °C	20 Min.
Überschichtbarkeitsfenster bei 20 °C	16 Std.
Mechanisch Belastbar bei 20 °C	72 Std.
Begehbar bei 20 °C	16 Std.
Verarbeitungstemperatur	15 - 25 °C
Objekttemperatur	12 - 30 °C

Untergrund

mineralische Untergründe wie Beton oder Estrich

Verarbeitung

Verteilen per Rackel oder Abzieher

Gebinde

Set à 25,00 kg

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de