Rocathaan Hotspray PA 250

weiche & flexible Polyureabeschichtung mit einer Shore-Härte von A 70

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 250 ist eine hoch reaktive, weiche und flexible Hotspray-Beschichtung auf Basis von hochwertiger aromatischer Polyurea-Technik.

Es wird vorraning zum Schutz von Materialien und Untergünden eingesetzt, die trotz äußerer Einflüssen Ihre Habtik beibehalten sollen. So dient es im Möbelbau dem Schutz von weichen Schaumelementen und in Freizeitparks als EPS-Beschichtung.

Aber auch im Industriebereich sowie Baugewerbe überzeugt Sie als langlebige und flexible Schutzbeschichtung diverser Oberflächen.

Ein weiterer Einsatzbereich sind Laderampen und Hebebühnen, die mit Rocathaan Hotspray PA 250 geräuschdämmend beschichtet werden.

Farbvielfalt:

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Polyurea
Verbindung	Aromat
Bruchdehnung DIN 53504	580 %
Zugfestigkeit DIN 53504	13 N/mm²
Shore-Härte A DIN 53505, ASTM D2240	70
Abriebfestigkeit Taber (1000/1000/CS18)	16 mg
MU-Wert	1000
Reaktionszeit	8 Sek.
50%	4.35 Mpa
100%	5.50 Mpa
200%	7.60 Mpa

Gebinde
Set à 40,00 kg
Set à 452,00 kg

Eigenschaften
weich
elastisch & flexibel

Zertifikat/Norm/Prüfung
Brandklasse B2 gemäß DIN 4102

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de