Rocathaan Hotspray PA 680-AL

aliphatische Polyureabeschichtung mit einer Shore-Härte von D 70

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 680-AL ist ein hochreaktives, lösemittelfreies Hotspray-Coating, basierend auf hochwertiger aliphatischer Polyurea-Technik. Nach völliger Aushärtung entsteht eine wiederstandsfähige Beschichtung für metallische, mineralische und hölzerne Oberflächen.

Dank seiner aliphatischen Basis kann Rocathaan Hotspray PA 680-AL direkt der Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt werden, ohne dass die Licht- und Farbstabilität beeinflusst wird. Ein zusätzliches Topcoat wie bei aromatischen Hotsprays wird nicht benötigt.

Aufgrund seiner licht- und farbstabilen Eigenschaft wird Rocathaan Hotspray PA 680-AL vorrangig im Fassadenbau, zur Herstellung von Verkleidungsteilen oder zum Beschichten von Böden und Becken eingesetzt

Farbvielfalt:

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Polyurea
Verbindung	Aliphat
Bruchdehnung DIN 53504	45 %
Zugfestigkeit DIN 53504	19 N/mm²
Shore-Härte D DIN 53505, ASTM D2240	70
Abriebfestigkeit Taber (1000/1000/CS18)	16 mg
MU-Wert	1000
Reaktionszeit	10 Sek.

Gebinde
Set à 40,00 kg
Set à 452,00 kg

Eigenschaften
witterungsbeständig
chemikalienbeständig
lichtstabil
elastisch & flexibel
schnell trocknend
mechanisch Beständig

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de