

Sandinggelcoat 514

Gelcoat für anschließende Lackierung

Beschreibung

Sandinggelcoat 514 ist eine spritzfähige und schleifbare Gelcoat. Sie wird bei der Herstellung von GFK-Teilen eingesetzt, die in nachgelagerten Produktionsschritten lackiert werden müssen.

Eine streichfähige Variante ist ebenfalls in Form der Sandinggelcoat 511 lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Vorbeschleunigt

Thixotropiert

Viskosität 25 mPa.s

Dichte 1,3 g/cm³

Reaktionszeit 10 Min.

Nicht-Flüchtiger Anteil 58 %

Bruchdehnung 5 %

Wärmeformbeständigkeit 60 °C

Barcol-Härte 45

Lagerstabilität 3

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Gebinde

Hobbock à 30,00 L